



PROLOG

Farba gruntująca, podkład łączący i wzmacniający na bazie kopolimerów akrylowych w dyspersji wodnej. Do podłoży zdrowych i spójnych Wygląd matowy, drobnoziarnisty

PRZEZNACZENIE

Farba podkładowa penetrująca regulująca absorpcję przeznaczona do podłoży w dobrym stanie, spójnych, odpowiednio wchłaniające, pozbawione wszelkich zabrudzeń, w pracach nowych i konserwacyjnych.
Szczególnie przeznaczona jako podkład wszelkich dekoracji strukturalnych i pokryć fasadowych pół-gęstych, RPE.

Uwaga

Zaleca się stosować SWEDAFIX GRANITE na podłoża porowate lub kredowane

PODŁOŻA

Beton i tynki
Drewno i pochodne
Stare pokrycia malarskie lub inne dobrze przylegające

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Bardzo dobra przyczepność na wszystkich spójnych podłożach
- * Produkt grzybobójczy
- * Ziarnisty efekt ułatwiający stosowanie wykończeń strukturalnych
- * Szybki czas schnięcia i związana z tym możliwość szybkiego pokrycia
- * Barwienie Zolpachrom 2
- * Obojętny na podłoża alkaliczne
- * Produkt wody: wygoda w zastosowaniu, myciu narzędzi, bezpieczeństwo, ochrona środowiska

DANE IDENTYFIKACYJNE

Wygląd
Lepkość
Sucha masa
Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania
Średnia wydajność
Klasyfikacja
AFNOR NF T36-005

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

farba pół-gęsta
280±10 po
- wagowo: 65±2%
- objętościowo: 45±2%
1,52±0,05
brak
(20°C, 65% wilgotność względna): suchy - 30min
ponownie kryty: 4 godziny
Czas schnięcia wydłuża się przy pogodzie zimnej i wilgotnej
8 do 10 m²/L w zależności od rodzaju i stanu powierzchni
Grupa I, klasa 7 b2

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem**
- * **Podłoża nowe:** dokładne zacieranie, szrotkowanie i odkurzanie. Myć pod ciśnieniem jeżeli szrotkowanie nie jest wystarczające, następnie wysuszyć.
 - * **Podłoża stare:** czyste lub pokryte starymi powłokami malarskimi: przygotowanie musi być dostosowane do stanu podłoża aby usunąć wszystkie fragmenty odpadające, sypkie, pokruszone.
 - * Szrotkowanie, skrobanie, dekapowanie, mycie pod ciśnieniem
 - * Usuwanie drobnoustrojów: FONGIMOSSE PLUS
 - * Odnawianie podłoża: tynk CILD (wew.) lub ENDUIZOL (zew.)
 - * Zabezpieczanie fragmentów metalowych: farba podkładowa ZOLMETAL PAH lub PSR

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444

(żelazne) lub ZOLMETAL SCU (kolorowe)

WYKONANIE

Ilość warstw: 1 warstwa nałożona krzyżowo, regularnie w celu otrzymania jednolitego pokrycia.
PROLOG będzie barwiony w tonacji wykończenia w przypadku ścian piaskowcowych
Narzędzia: pędzel, wałek z długim włosiem

Mycie narzędzi Zalecenia

Rozcieńczanie: produkt gotowy do użycia. Rozcieńczanie do 5% przy pogodzie zimnej wodą natychmiast po użyciu
Warunki zastosowania:
- przy pogodzie otoczenia i podłoża powyżej 5°C (zachować ostrożność przy T>35°C)
- przy pogodzie suchej, z dala od silnego wiatru i bezpośredniego napromieniowania słonecznego

KOLORY

Biały/Baza 0 - 1 systemu ZOLPACHROM pozwalające na wykonanie barw z katalogu STANDRD i FACADES

OPAKOWANIA

4L – 16L

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami do 35°C

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Produkt w roztworze wodnym.
Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr **2306**

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: grudzień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO^{sp. z o.o.}

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444