



Zew
Wew



ZOLPAN MAT

**Farba matowa na bazie kopolimerów akrylowych
w dyspersji wodnej
Nieprzejrzysta, wysoko kryjąca, biała, trwała
Wysoce odporna na brud i zanieczyszczenia
Wygląd matowy**



PRZEZNACZENIE

Kopolimerowa akryliczna farba matowa o szerokiej różnorodności zastosowania w pracach nowych i renowacyjnych:

- Ochrona i dekoracja fasad surowych lub pokrytych.
- Farba matowa na ściany i sufity w lokalach suchych i wilgotnych.
- Warstwa izolująca na podłoża alkaliczne.
- Gładkie wykończenie niektórych metod izolacji termicznej ARMATERM.

Dzięki dużej odporności na zabrudzenia, środki czyszczące i dezynfekujące, uszkodzenia mechaniczne i działalność mikroorganizmów farba ZOLPAN MAT jest dobrze przystosowana do pomieszczeń mieszkalnych (łazienki, kuchnie), użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania i wysokich wymaganiach higienicznych (sanatoria, przychodnie, laboratoria, szpitale, itp). Przemysł spożywczy i przetwórstwo rolne, mleczarnie, rzeźnie, winiarnie, browary i kuchnie zbiorowego żywienia.

PODŁOŻA

Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio przygotowane z możliwością zagruntowania. Stare powłoki malarskie w dobrym stanie i odpowiednie do tego produktu. Warstwa wykończeniowa na tynki w systemie izolacji technicznej ARMATERM POUUDRE.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * nieprzejrzystość i wysokie krycie
- * doskonała biel, nieżółknąca
- * doskonała stałość barw, kolory pastelowe i intensywne
- * duża odporność na zmienności pogodowe i zanieczyszczenia, zawilgocenie
- * duża odporność na środki czyszczące i dezynfekujące, duża trwałość i łatwość konserwacji
- * bardzo dobra trwałość na podłożach alkalicznych
- * grzybobójczy zgodnie z normą francuską NF X41-520 (odporność na rozprzestrzenianie się pleśni)
- * nie zawiera środków skażających, które mogą mieć wpływ na jakość środowiska winniczego (chlorofenole, chloroanizole i pochodne) oznaczenie LABEL VERT EXCELL
- * szybkie schnięcie umożliwiające ponowne malowanie jednego dnia
- * bardzo dobrze kryjąca i wypełniająca
- * łatwość zastosowania
- * produkt wodny: wygoda w użyciu, czyszczeniu narzędzi, bezpieczeństwo, ochrona środowiska

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Aspekt suchy
Wygląd
Lepkość
Połysk
Zawartość suchego ekstraktu
Czas wysychania
Gęstość
Wskaźnik COV
Temperatura zapłonu
Średnia wydajność
Klasyfikacja ogniowa

matowy mineralny
farba oleista
120±5 KU
BS 60° <3
- wagowo: 65±2%
- objętościowo: 49±2%
przy 20°C, 65% - wilgotność względna: sucha: 30 min. Nałożenie drugiej warstwy: po 2 godz.
Czas schnięcia wydłuża się przy zimnej i wilgotnej pogodzie.
1,50± 0,05
30 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
brak (niepalna)
6 do 8 m²/L jedna warstwa dla robót fasadowych, w zależności od rodzaju i stanu podłoża
8 do 10 m²/L jedna warstwa dla prac dekoracyjnych wewnątrz, w zależności od rodzaju i stanu podłoża
M1 na podłożu M0

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444

Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	Rodzina I , klasa 7 a2 b2 Label vert excell: wolny od zanieczyszczeń mogących zakłócić jakość środowiska winniczego (chlorofenole, chlorosole i pochodne). AFNOR NF Env (NORMA EKOLOGICZNA): Odpowiedni do wymagań marki w kolorze białym i innych odcieniach. EN 13300: nieprzezroczystość 2 warstw w 8m ² /l/warstwę: klasa 1 (raport kontrastu ≥ 99,5).
SPOSÓB UŻYCIA	Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Podłoże powinno być suche, równe, zwięzłe i czyste przed zastosowaniem. Stosować na podłoże suche, równe, spójne i czyste. Może być konieczne, w zależności od przypadku, wykonanie następujących czynności: szciotkowanie, szlifowanie, zdrapywanie, mycie wysoko ciśnieniowe, ługowanie w celu wyeliminowania wszystkich zabrudzeń, odpadów, pęknięć, kurzu i powierzchni błyszczących. - eliminowanie drobnoustrojów: FONGIMOUSSE PLUS - usuwanie niedoróbek murarskich oraz wygładzanie powierzchni za pomocą: ARMATERM COLLE lub POUDRE (zew.), FILLEX, CILD (wew.). - bezpośrednio nakładanie na niektóre materiały czyste lub malowane, bądź zagruntowane: * MAOLINE, MAOPRIMER lub ZOLPRIMER na powierzchnie gipsowe i ich pochodne; * Części metalowe (odrdzewione, odtłuszczone): bezpośrednia aplikacja wewnątrz, jeśli nie - odpowiedni podkład.
WYKONANIE	Ilość warstw: Podłoża mechanicznie solidne: 2 warstwy barwa na barwę. Nałożyć obficie i wyrównać bez rozciągania. Podłoża porowate lub niepewne (np. stare farby mineralne): 1 warstwa STYZOL THIXO + 1 warstwa ZOLPAN MAT. Beton komórkowy (fasady): gruntowanie ZOLPAFIX 100 + 2 warstwy ZOLPAN MAT.
Narzędzia Rozcieńczenie	Pędzel, wałek niekapek, airless (dysza 19 do 21%) Produkt gotowy do użycia. Do 5% wody przy nakładaniu mechanicznym lub w pierwszej warstwie na podłoża porowate.
Mycie narzędzi	Wodą, bezpośrednio po użyciu
ZALECENIA	Warunki nakładania: - Przy temperaturze otoczenia i powierzchni malowanej wyższej od 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy temperaturze powyżej 35°C). - Przy pogodzie suchej, w schronieniu przed silnym wiatrem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. - Względna wilgotność poniżej 80%. - Piwnice z winem: odpowiednia wentylacja podczas i po nakładaniu. Nie używać w środowisku dusznym. Tylko pośredni kontakt.
KOLORY	System ZOLPACHROM 2 (biały i wszystkie kolory)
OPAKOWANIA	1L – 4L – 16L
PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym. Chronić przed mrozem i przed temperaturami powyżej 35°C.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt wodorozcieńczalny Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania. Karta Techniczna nr 2301 Data wydania: czerwiec 1994 Data zmian: marzec 2011 Producent: ZOLPAN S.A. Francja Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444